

3045G アセチレン用5Kダイバー火口SUSチップ入り

火口No. (#)	切断板厚 [mm]	切断速度 [mm/min]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]		
			酸素	アセチレン	切断酸素	予熱酸素	アセチレン
0	6～9	690～640	0.5	0.020	1,600	510	470
1	9～16	640～540	0.5	0.020	2,400	600	550
2	16～32	540～470	0.5	0.020	3,600	600	550
3	32～40	470～425	0.5	0.020	4,800	600	550
4	40～50	425～350	0.5	0.020	5,600	740	680
5	50～100	350～250	0.5	0.025	8,800	850	780
6	100～150	250～175	0.5	0.030	13,500	940	860