

6120M火口 00号溶接器MS (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
10	極薄	0.05~0.08	0.01~0.03	35	30
15	極薄	0.05~0.08	0.01~0.03	45	40
25	極薄	0.05~0.08	0.01~0.03	55	50
50	0.5~1.0	0.05~0.08	0.01~0.03	65	60
75	1.0~1.5	0.08~0.12	0.01~0.03	75	70
100	1.5~2.0	0.08~0.12	0.01~0.03	100	90
150	2.0~2.5	0.10~0.15	0.01~0.03	155	140