

6162M火口 00号溶接器VMS (LNG)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	LNG	酸素	LNG
4	極薄～2.0	0.15	0.02	35	20
6	極薄～2.0	0.15	0.02	55	30
8	極薄～2.0	0.15	0.02	70	40
10	極薄～2.0	0.15	0.02	105	60
15	極薄～2.0	0.15	0.02	140	80
50	極薄～2.0	0.15	0.02	215	120
100	極薄～2.0	0.15	0.02	320	180