

6220火口 小形溶接器NZ (C2H2) ・ 小形溶接器MZ (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
25	～0.5	0.07～0.09	0.01～0.03	75	70
50	0.5～1.0	0.08～0.1	0.01～0.03	100	90
75	1.0～1.5	0.1～0.15	0.01～0.03	120	110
100	1.5～2.0	0.15～0.2	0.01～0.03	155	140
150	2.0～2.5	0.2～0.25	0.01～0.03	190	170