

6420火口 A号溶接器カラン式 (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
1	0.5～1.0	0.1～0.15	0.01～0.03	100	90
2	1.0～2.0	0.1～0.15	0.01～0.03	155	140
3	2.0～3.5	0.1～0.15	0.01～0.03	220	200
5	3.0～5.0	0.1～0.15	0.01～0.03	310	280
7	4.0～7.0	0.1～0.15	0.01～0.03	420	380
10	5.0～9.0	0.15～0.2	0.01～0.03	440	400
13	8.0～12.0	0.15～0.2	0.01～0.03	570	520