

6520火口 B号溶接器カラン式(C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
10	5～9	0.15～0.2	0.01～0.03	565	510
13	8～12	0.15～0.2	0.01～0.03	685	620
16	10～14	0.2～0.3	0.01～0.03	815	740
20	12～20	0.2～0.3	0.01～0.03	990	900
25	16～25	0.3～0.35	0.01～0.03	1,320	1,200