

6620火口 3号溶接器S (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
30	20～30	0.3～0.35	0.01～0.03	1,760	1,600
40	30～40	0.3～0.35	0.01～0.03	2,200	2,000
50	40～50	0.3～0.35	0.01～0.03	2,860	2,600