

6720火口 1号溶接器 (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
100	5～7	0.1～0.15	0.01	350	320
150	7～9	0.15～0.2	0.01	460	420
225	10～12	0.2～0.25	0.01	550	500
350	12～14	0.2～0.25	0.01	615	560
500	15～17	0.3～0.35	0.01	750	680
750	17～20	0.3～0.35	0.01	880	800
1000	20～25	0.35～0.45	0.01	1,100	1,000