

6820火口 2号溶接器Z (C2H2)

火口No. (#)	対象板厚 [mm]	ガス圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]	
		酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
1000	9～13	0.1～0.15	0.01	770	700
1500	11～16	0.15～0.2	0.01	990	900
2000	16～25	0.2～0.3	0.01	1,210	1,100
2500	20～30	0.3～0.35	0.01	1,595	1,450
3000	25～35	0.35～0.4	0.01	1,870	1,700
3500	30～40	0.4～0.45	0.01	2,200	2,000
4000	35～45	0.45～0.5	0.01	2,640	2,400